



HotFireDoor

1978

PAVONADO sp

PAVONADO EN FRÍO DE SECADO RÁPIDO

PROPIEDADES:

Pavonado para la protección de materiales metálicos sometidos incluso a altas temperaturas. Contiene cargas minerales y pigmentos resistentes al calor y al roce que le confieren una resistencia de hasta 600 °C.

APLICACIONES Y MODO DE EMPLEO:

Para la aplicación en superficies metálicas o galvanizadas. Protección para armas de fuego. Maquinaria, automoción, sistemas de aire acondicionado, náutica, barandas, bricolaje, restauración depósitos, herrajes, herramientas, tuberías, diseño de interiorismo e industria en general, etc.

Limpiar la superficie de restos de óxidos, grasas o pinturas. Agitar vigorosamente el aerosol y pulverizar a una distancia de 15-20 cm hasta conseguir una capa homogénea y fina. Después de la aplicación invertir el aerosol y pulverizar para evitar la obturación del difusor, se mantendrá limpio y a punto para sucesivas aplicaciones.

REGISTROS:

Nº artículo: 102390

Registro Industrial: 154069

Revisión / Fecha: 18 / Febrero / 2016

CONSEJOS DE PRUDENCIA:

H222 Aerosol extremadamente inflamable. H229 Recipiente a presión: Puede reventar si se calienta. H315 Provoca irritación cutánea. H319 Provoca irritación ocular grave. H332 Nocivo en caso de inhalación. P210 Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar. P280 Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección. P302+P352 EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con agua y jabón abundantes. P304+P340 EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la víctima al exterior y mantenerla en reposo en una posición confortable para respirar. P337+P313 Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico. P410+P412 Proteger de la luz del sol. No exponer a temperaturas superiores a 50 °C/122°F. P305+P351+P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. Reservado exclusivamente a usuarios profesionales.



Formatos de envases:

Aerosol de 400 ml.

Cajas de 12-24 unidades

PROPIEDADES FÍSICAS:

Temperatura max.:	600°C
Color:	Negro Satinado
Viscosidad:	33-35 seg. (Copa Ford N°2)
Densidad:	0,95 gr./cc 20°C
Secado al tacto:	20 seg. a 25°C
Secado curado:	3 horas a 25°C
Rendimiento:	1,4 m ² - 1,8m ² / envase de 520ml

COMPOSICIÓN CUALITATIVA:

Resinas de Siliconas
Propelentes

ADVERTENCIAS:

Las sugerencias y recomendaciones sobre utilización de nuestros productos responden a nuestro más leal saber y entender en el momento de redactar la presente ficha técnica. No nos hacemos responsables de cualquier posible negligencia en su manipulación. El cumplimiento de todas las disposiciones legales, incluyendo las existentes en materia de protección de la propiedad industrial incumbe exclusivamente a los usuarios de nuestros productos.